

Descrição


Perfil de alumínio de aleação 6063 T5 com design curvo, indicado para o encontro de paredes, portas e janelas.

h. 10 mm

Código	a	Cor
1382	6 mm	OURO FOSCO




Perfil



Como canto



Como acabamento
de paredes



Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Permite a união de dois revestimentos a 90° e é uma solução de acabamento para paredes/muros, portas e janelas.

Disponível em diversas alturas e larguras conforme tabela técnica.

Aplicações: Paredes/muros de interior.



Vantagens

- Além de decorar o encontro entre dois planos, as bordas dos revestimentos ficam protegidas contra cargas mecânicas.
- Pode ser utilizado como cantoneira e/ou como acabamento quando o revestimento não chega ao teto.

Propriedades do material

ALUMÍNIO ANODIZADO: denomina-se anodização o processo eletrolítico de passivação que aumenta a espessura da camada natural de óxido na superfície do alumínio, formando alumina. Esse tratamento melhora a resistência e a durabilidade do material.

ALUMÍNIO COM COR: a pintura epóxi em pó é aplicada eletrostaticamente e polimerizada em estufa, garantindo aderência, uniformidade e resistência.

Modo de instalação

1. Apresente e corte o perfil no comprimento desejado, considerando o espaço que ocupará a cantoneira.
2. Aplique adesivo com desempenadeira dentada em uma das paredes. A parede contígua deve ter o revestimento previamente instalado.
3. Posicione o perfil no canto, alinhando a aba perfurada em "A", e pressione até que o adesivo saia pelas perfurações.
4. Coloque a cantoneira.
5. Continue a instalação do outro perfil na parede contígua.
6. Pressione firmemente para garantir adesão e cobertura da borda.
7. Limpe com pano úmido para evitar que o adesivo seque sobre o perfil.



Limpeza e manutenção

Limpar periodicamente com pano macio.

Proteger a superfície contra objetos que possam riscar.

Se utilizar limpador neutro, diluir em água fria e secar em seguida.

Se a umidade persistir, limpar com solução a 5% de detergente neutro em água limpa, utilizando pano sem partículas.

Não é recomendado o uso de:

Lã de aço.

Produtos abrasivos ou decapantes (como ácidos fortes).

Bases fortes (soda cáustica, amônia).

Soluções carbonatadas.

Ácido cítrico.

Ceras, vaselina, lanolina ou similares.

Solventes com haloalcanos.

Aceleradores de pega que contenham cloretos.



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 